

Yapı ve Yollarınızda Zaman Kazandıran Çözümler



Boydur® M12

MMA Esaslı, İki Bileşenli, Çabuk Kuruyan, Zemin Mortarı

Boydur® M12, 2 bileşenli, MMA esaslı, zemin ve çukur çatlakları için çabuk tamirat ve ankraj dolgu mortarıdır. 5 mm kalınlığında zemin kaplama malzemesi olarak da uygulanır.

Avantajları:

- Uygulandıktan 1 saat sonra tam mukavemetli olarak kurur.
- İç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir.
- Çok uzun ömürlü ve dayanıklıdır.
- Ağır trafiğe dayanıklıdır.
- Zeminle beraber çalışır.
- Kimyasal ve mekanik etkilere karşı dayanıklıdır.
- 47 senelik Boytorun Kimya tecrübesi.

Kullanıldığı Yerler:

Havalimanları - Limanlar - Askeri bölgeler - Endüstriyel alanlar - İmalathane ve Depolar - Otoparklar - AVM'ler - Şehir içi ve dışı yollar - Tersaneler - Rafineriler.

Teknik Özellikler:

Harcama Miktarı: $\approx 2000\text{kg/m}^3$

Basınç Mukavemeti: $\approx 34\text{N/mm}^2$

Bükülme Mukavemeti: $\approx 24\text{N/mm}^2$

E - Modül: $\approx 4350\text{N/mm}^2$

Bilye Basınç Mukavemeti: $\approx 41\text{N/mm}^2$

Kuruma Süresi (20°C): ≈ 1 saat

Su Emişi: $\approx \%0.005$

Uygulama Süresi: Bileşenler karıştırıldıktan sonra ≈ 25 dakika

Raf Ömrü: 20°C, karanlık ve kuru ortamda ambalaj açılmadan 12 ay

Uygulandığı Yüzey: Beton, asfalt, mozaik, seramik altı, kimyasal zemin kaplaması

Astarı: Boydur® A10

Uygulama: (Detaylı bilgi: www.boytorun.com)

- Yüzey kuru temiz ve sağlam olmalıdır. Bu şartları sağlamadan uygulama yapmayınız.
- Yeni betonlarda 28 gün prizlenme süresini bekleyin.
- Fırça veya rulo ile bir veya iki kat Boydur® A10 astarı zemine uygulayın.
- Astar ele yapışmaz hale gelince mortar uygulanabilir.
- İki bileşenli homojen bir şekilde 2 dakika mikser ile karıştırın.
- Uygulayacağınız alana karışımı dökün, mala ve spatula ile yayın.
- Malzeme tamamen donduktan sonra kot farklarını ve üst yüzeydeki fazlalıkları zımpara ile giderin.
- Gerekirse üzerine Boydur® 520 MMA Top coat finiş veya Boydur® CK 100 cila uygulayabilirsiniz.



BOYTORUN
KİMYA SANAYİ A.Ş.

BOYTORUN KİMYA SANAYİ A.Ş.
İ.E.T.T. Sitesi, 3. Blok, D:1, 34467 Emirgan, İstanbul TR.
Tel: 0212 229 18 29 - 34 Faks: 0212 229 18 59
E Mail: info@boytorun.com Web: www.boytorun.com

ISO 9001 - ISO 14001 - TSE