

Malta Rapid pro®

Ürün tipi

Yol kaplama ve onarımları için elyaf takviyeli hızlı harç



Temel Özellikler



Daha fazla güç için fiberli



Tuz çiçeklenmesi fenomeni yok



Asfalt rengine uygun siyah renk



Yüksek işlenebilirlik



Tuza, dona ve çözülmeye karşı dayanıklı



Hızlı devreye alma: 2 saatte sürülebilirlik

MaltaRapid pro®

Tanımı

0'dan 4 mm'ye kadar sürekli tane boyutu eğrisine sahip, hidrolik bağlayıcılar ve agregalarla formüle edilmiş, kullanıma hazır, elyaf takviyeli hızlı harç. MaltaRapid pro, hızlı sertleşme ve sertleşme süreleriyle karakterize edilir, kısa kürlenme sürelerinde bile yüksek mekanik mukavemet geliştirir ve işlenebilirlik ve esneklik açısından mükemmel niteliklere sahiptir. Ürünün bileşimi, tekrarlanan donma ve çözülme döngüleri altında, buz çözücü tuzlara karşı ve yağlar ile hidrokarbonların varlığında mükemmel dayanıklılığı garanti eder ve koyu rengi, yol yüzeyiyle mükemmel entegrasyona olanak tanır. Ürün 25 kg'lık torbalarda tedarik edilmektedir.

İçerdiği maddeler



Hidrolik bağlayıcılar:
Portland çimentosu

İnertler

Çelik takviye lifleri

Uygulama

MaltaRapid pro'yu bir mala veya mala kullanarak elle uygulayın, döşeme yüzeyinde mevcut olan boşlukları ön olarak doldurun ve ardından tamir kaplamasının uygulanmasına geçin. Ürünün plastisitesi, tiksotropisi ve işlenebilirliği, aşağıdan yukarıya doğru dikey çalışmalarda bile tek katta (5-6 cm'ye kadar) yüksek kalınlıkların elde edilmesine olanak sağlar. Uygulama sonrasında ürün kaba bırakılabilir veya mala veya mala ile perdah yapılabilir (pürüzsüz yüzeyler). Alternatif olarak, sertleşmenin başlangıcında ürün nemli bir sünger mala ile bitirilebilir. ALT YÜZEY HAZIRLIĞI: Rögar tabanına kadar bir makas veya pnömatik çekiç kullanarak taçlandırma çevresinde UNI/TR 11256'ya uygun olarak temiz bir işaret yapın. Pürüzlü yüzeyler ve keskin kenarlar veya köşeler elde etmek için doldurulacak kenarları çekiç veya matkapla pürüzlendirin, tozu, gevşek parçaları temizleyin ve rögarın sağlamlığını kontrol edin. Yüzeyde su birikmesi olmadan alt tabakayı kısmen doymak için su ile ıslatın. UYGULAMA VE KONUMLANDIRMA: Çerçeveyi UNI/TR 11256'ya uygun olarak konumlandırmak için yeterli kalınlıkta bir taban katmanı oluşturmaya dikkat ederek mala kullanarak MaltaRapid pro'nun ilk katmanını yerleştirin. Çerçeveyi yol yüzeyinin seviyesine göre konumlandırın, Sabitleme ve doldurma için iç harcın tesviye edilmesi. Malzemeyi iyice sıkıştırmaya ve görünen yüzeyi düzleştirmeye veya malayla malalamaya dikkat ederek, bir mala veya kürek kullanarak dolguyu yol yüzeyi seviyesine kadar tamamlayın.

	PAKETLEME TİPİ	ÜRÜN KODU	MİKTAR/PALET	TOPLAM PALET AĞIRLIĞI
Ürünler	MaltaRapid pro torba 25 kg	BTNMALPROSA25	48 torba 25 kg	1,2 ton

Ürünün dayanıklılığı

Orijinal, hasarsız ambalajında, kapalı ortamda ve kuru olarak 6 ay.

Spesifikasyon

Mevcut mevzuata uygun, koyu renkli, elyaf takviyeli MaltaRapid pro tipi hızlı harç temini. 25 kg'lık kağıt torbalarda, torba başına 3,75-4,25 litre oranında su ile karıştırılarak şantiyede kullanıma hazır olarak tedarik edilir. Harç, hızlı sertleşme ve sertleşme süreleri, yüksek işlenebilirlik ve plastisite ile karakterize edilir ve kalıba ihtiyaç duymadan 5-6 cm'ye kadar kalınlıklarda uygulamaya izin verir. Yol tabelalarının, sokak mobilyalarının, bordürlerin, rögar kapaklarının sabitlenmesi ve rögarların, küçük temellerin ve beton yapıların yenilenmesi için uygundur. Donma-çözülme döngülerine, buz çözücü tuzlara ve hidrokarbonlara karşı dayanıklıdır. 4 saat içerisinde üzerinde yürünerek hizmete açılabilir. Maksimum saklama süresi 6 aydır.

25 kg'lık torba: €/ton

Uyarılar ve öneriler

Kötü yapışmayı önlemek için su emdirilmiş yüzeylere uygulamayın. 35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız; Yüksek sıcaklıklarda (>30°C) ürünün hızlı kurumasını önleyecek önlemler alın, bu koşullar işlenebilirlik süresini kısaltır. Donmuş yüzeylere veya 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulama yapmayınız; düşük sıcaklıklar (<10°C) sertleşmenin gelişimini yavaşlatır ve bitirme süresini uzatır. Ürünü yalnızca profesyonel kullanım için kullanınız; karışıma yabancı maddelerin eklenmesi işlevselliğini tehlikeye atar. Sertleşme sırasında su eklemeyin veya karışımı karıştırmayın..

Uses

**Rögar kapakları**

Hızlı ve ultra dayanıklı yeniden konumlandırma

Sokak mobilyaları

Yol işaretleri ve kaldırım taşları gibi elemanların sabitlenmesi ve onarılması

**Road surface**

Hasarlı veya eksik kısımların yeniden inşası ve onarımı

Road signs

Yol işaretlerinin ve yapılarının kurulumu ve hızlı sabitlenmesi

Teknik Veri Sayfası

		NORMATIVE	U.M.	VALUE
Teknik Data*	Bağlayıcı türü	-	-	Portland çimentosu
	Maksimum agrega boyutu	EN 1015-1	mm	4
	Görünen toz yoğunluğu	EN 1015-10	kg/m ³	-
	Suyu karıştırma	-	l/kg	approx. 0.140
	Depolama süresi	-	ay	6
Ürünün Uygulama verisi (20°C, 50% r.h.)*	Karışım tutarlılığı	-	-	Tiksotropik
	Taze harç yoğunluğu	EN 1015-6	kg/m ³	yaklaşık 2250
	Minimum uygulanabilir kalınlık	-	mm	10
	Maksimum uygulanabilir kalınlık	-	mm	60
	Karışım akışkanlığı	EN 445	sn	30 dk sonra
	Kanama	NorMal M33-87	-	Yok
	Tuz çiçeklenmesi	-	-	Yok
	Yangına tepki	EN 13501-1	-	A1
Kullanım ve bitirme süreleri *	Taşınabilirlik		4 saat	
	Devreye alma		4 saat	
	Birinci kat ile ikinci kat arasında bekleme süresi		2 saat	

* Bu değerler, şartlandırılmış bir ortamda yapılan laboratuvar testlerinden elde edilmiştir ve kurulum koşullarına göre önemli ölçüde değişebilir.

Produced and marketed by

